

Vedlikeholdsanvisning furu - mmcité

Utvalgte produkter kan leveres med trykkimpregnert furu.

Dette er velegnet for utendørs bruk. Utvikling av treverket vil være fra honningfarget til grått over tid.

Tre er et naturprodukt som hele tiden er i forandring, også etter bearbeiding. Fargeforskjeller, uregelmessigheter og småsprekker kjennetegner ekte, massivt tre, og er ikke grunn til reklamasjon.

Tremøbler reagerer kraftig på endringer i luftfuktigheten. Det er derfor viktig at du behandler med jevne mellomrom. Behovet for vedlikehold varierer sterkt, avhengig av hvor utsatte overflatene er for sol, vann og mekanisk slitasje. En god regel er å se over overflatene minst 2 ganger per år, og iverksette vedlikeholdstiltak så raskt det anses for å være nødvendig.

Vær ekstra oppmerksom på horisontale overflater, der kan det relativt raskt kan oppstå mugg (svart sopp).

Svartsoppen trives der den får gode fuktighetsforhold. Selv ved pent vær, kan luftfuktigheten være relativt høy og forårsake muggvekst.

Svartsoppen ødelegger ikke treet, men kan indirekte bane vei for andre treødeleggende sopptyper, da den bidrar til å beholde fuktigheten på ytterflaten i lang tid.



Vedlikehold av trykkimpregnert tre:

1. Vask overflaten med mildt rengjøringsmiddel
2. Hvis møblene har vært utsatt for, for eksempel svartsopp vil i noen tilfeller behandling med klorin være den eneste måten å fjerne misfargingen
3. Skyll godt
4. La det tørke
5. Behandles evt med treolje. Sjekk med din faghandler hva som anbefales

Produkter leveres også med lameller av furu i forskjellige fargetoner.


Furu er en lys, myk, hvit eller blekgul tresort. Den krymper eller sveller ikke, og dette er perfekte egenskaper for utebruk. Leveres med lameller av furu med maksimalt 13 % fuktighet, får som standard en overflatebehandling i tre valgfrie fargetoner. Basislaget består av et hurtigtørkende impregneringsmiddel, blant annet med soppdrepende komponenter som beskytter treet mot råte og mot å bli blått. Andre sjikt basert på naturlige planteoljer og voks påføres slik at treverket blir vær-, UV-, ripe- og kjemikaliebestandig. De naturlige oljene trenger dypt ned i treverket, holder det friskt og elastisk og hindrer uttørring. Treverket kan puste, og fuktigheten reguleres. Siste overflatebehandling foretas med tre valgfrie fargetoner: Country Brown, Park White og Urban Grey.



Furu, Country Brown



Furu, Park White



Furu, Urban Grey

Vedlikehold av furulameller

Ved å kontrollere overflaten regelmessig kan du hindre permanent skade. (mmcité anbefaler behandling før sesongen begynner). Hvis overflaten har mekaniske skader, må den straks repareres med smergelpapir (kornstørrelse 120) og påføring av to lag ADLER utendørsvoks i en gitt fargetone. Dette vil hindre skade på hele lamellen.

Merk:

For å bevare furumaterialets estetikk og bruksegenskaper er det helt nødvendig å følge anvisningene for å hindre at produktet brytes ned – det anbefalte vedlikeholdet bør gis med mellomrom på 6 måneder som nevnt over.

- Hold møblene rene med lunkent såpevann.
- Kontroller tre- og stålelementene med jevne mellomrom.
- Tilbehøret som binder sammen tre- og stålelementene, er laget av rustfritt stål av typen AISI 304. Det sammenbindende tilbehøret må kontrolleres en gang hver sjettede måned for å se etter løse skruer. De må strammes slik at produktet ikke forringes eller stjeles.
- Hvis det oppdages skader, må de repareres i samsvar med produsentens anbefalinger. Det er strengt forbudt å bruke kjemiske løsemidler (trikloretylen, aceton, bensin osv.) på tre- og metallelementene.
- Hvis du er usikker på hvilket rengjøringsmiddel du skal bruke, kan du spørre en fagperson i en fargehandel.
- Hvis anvisningene som gis, ikke følges, kan ikke mmcité ta ansvar for eventuelle skader.

Vedlikeholdsanvisninger

Hvis en overflatebehandling må foretas, er det viktig at forarbeidet utføres korrekt. Fuktigheten i treverket skal ikke overstige 16 %, og lufttemperaturen må ikke komme under +5 °C. Den relative luftfuktigheten skal ikke være over 70 %.

Vedlikehold:

Vask overflaten med et mildt rengjøringsmiddel. Dersom møblene har blitt utsatt for muggsopp kan behandling med klorin være eneste måten å få bort og bleke misfargingene.

1. Lag en sterk flytende kloropløsning. Vask de angrepne stedene med kloropløsningen.
2. Skyll godt.
3. La treet tørke.

Kan eventuelt behandles med treolje hvis ønskelig.

Sjekk skruer og eventuelt strammes til ved behov.

Snakk med en lokal faghandel ved tvil.

Årlig vedlikehold – fremgangsmåte for behandling av treverket:

Når vedlikeholdssjiktet skal påføres, anbefales det å bruke et sett med vedlikeholds utstyr fra mmcité (dette består av rengjøringsmiddel, middel til avsluttende behandling og klut).

Påføring:

1. Sprøyt lamellene med rengjøringsmiddelet fra utstyrsettet.
2. Skyll overflaten med varmt vann etter 10 minutter for å fjerne alt smuss.
3. Påfør det avsluttende middelet på de helt tørre lamellene.
4. Poler dem etter 10 minutter med kluten.

Fremgangsmåten kan gjentas for å forsterke effekten.

Fremgangsmåte ved reparasjoner – skadd treverk:

1. Rengjør overflaten med vann og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Slip overflaten med smergelpapir P120-150
3. Påfør impregneringsvæske med svamp eller klut. La det hele tørke i ca. 4 timer.
4. Påfør avsluttende behandling i 2 lag med svamp eller klut (tidsintervall som spesifisert av produsenten).

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

Ring:  **0 60 80**

Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling.

Bestilling:
Tlf.: 06080
E-post: post@euroskilt.no

For mer informasjon:
www.euroskilt.no